

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**Индивидуальный предприниматель**  
**Воронин Игорь Юрьевич**  
**ИНН 524300912770 ОГРН 312524303300021**

Свидетельство: серия 52 №004793346 от 02 февраля 2012г.

Юр.адрес: 607220 Нижегородская область, Арзамасский р-н, пос. Старая Пустынь, д.17.  
 Почтовый адрес: 607221 Нижегородская область, г.Арзамас, ул.Льва Толстого, д.48, кор. Ж  
 р/сч 40802810642000020617 в ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК  
 БИК 042202603 кор/сч 30101810900000000603  
 тел./факс 8-(83147)-6-03-21; 6-03-27

**Технические условия (14.03.2022)**

**Наименование показателей внешнего вида покрытия:**

**Дверные полотна:**

	<b>Пороки</b>	<b>Допуск на одну сторону</b>
1	Царапины размером 0,1x20 мм на глубину до грунта в нижней части полотна	не более 1 шт. на стороне
2	Пузыри, кратеры внутренним диаметром 0,5-2 мм	не более 2 шт.
3	Инородные, неразрушающие вкрапления (мусор) размером не более 2 мм	Не более 3 шт.
4	Мелкие пороки, невидимые с расстояния 0,5 м	Допускается
5	Просвечивание грунта на острой грани фрезеровки	Допускается
6	Пористость на кромке полотна и в широкой части фрезеровки как следствие естественной структуры МДФ	Допускается
7	В моделях серии «Багет» - трещины шириной до 0,5 мм в местах стыка рамки.	Общая длина не более 3 мм.

**Погонажные изделия:**

	<b>Пороки</b>	<b>Допуск</b>
1	Царапины размером 0,1*10 мм на глубину до грунта	не более 3 шт. на 1 единице погонажа
2	Пузыри, кратеры внутренним диаметром 0,5-2 мм	не более 2 шт. на 1 единице погонажа.
3	Инородные, неразрушающие вкрапления (мусор) размером не более 2 мм	Не более 3 шт.
4	Мелкие пороки, невидимые с расстояния 0,5 м	Допускается
5	Просвечивание грунта на узкой грани фрезеровки, на торцах доборных элементов.	Допускается
6	Пористость в местах фрезеровки как следствие естественной структуры МДФ	Допускается
7	Пороки разного свойства на поверхности частей погонажа, не видимые при установке.	Допускается

На поверхности покрытия не допускается одновременное наличие пороков из. п.п. 2,3,4 в количестве более 3 шт. на 1 сторону.

Качество исполнения покрытия проверяют визуально или с применением простых измерительных средств (металлической линейки, лупы и др.).

Индивидуальный предприниматель



Воронин И.Ю.